

Balkone

1. 415 / 1K-PU-Rollbeschichtung
2. 415 / 1K-PU-Rollbeschichtung mit Chips
3. 415 / 1K PU- Rollbeschichtung mit Chips
4. 416 / 2K-PU-Dickschicht
5. 416 / 2K-PU Dickschicht mit Chips, 417
6. 416 / 2K-PU Dickbeschichtung mit Colorchips, antirutsch

1. 415 / 1K-PU-Rollbeschichtung

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert.
Produkte	bito POX Grundierung GD 413
Beschreibung	Zwischenbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert. UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
Farbton	_____
Beschreibung	Schlußbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert. UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
Farbton	_____

2. 415 / 1K-PU-Rollbeschichtung mit Chips

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Kratzspachtelung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert und Quarzsand, Mischungsverhältnis 1:1.
Produkte	bito POX Grundierung GD 413 alternativ bito POX Grundierung GE 414 bito Quarzsand QS 422 (0,1 - 0,3 mm)
Beschreibung	Zwischenbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert. UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415

Farbton	_____
Beschreibung	Schlussbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert, UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
Farbton	_____
Beschreibung	Abstreuen oder maschinelles Auftragen von Kunststoff-Chips, nass in nass in die zuvor beschriebene Beschichtung.
Produkte	bito Colorchips CP 419
Farbton	_____
Beschreibung	Schutzbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, rissüberbrückend, unpigmentiert, glänzend Erzeugnis:
Produkte	bito Balkon-Finish FI 417

3. 415 / 1K-PU- Rollbeschichtung mit Chips

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Kratzspachtelung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert und Quarzsand, Mischungsverhältnis 1:1.
Produkte	bito Pox Grundierung GD413 alternativ GE 41 bito Quarzsand QS 422 (0,1 - 0,3 mm)
Beschreibung	Zwischenbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert, UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
Farbton	_____
Beschreibung	Schlussbeschichtung mit 1K-Polyurethan, lösemittelhaltig, hochelastisch, glänzend, pigmentiert, UV-beständig.
Produkte	bito Balkon-Rollschicht 1K PU 415
Farbton	_____
Beschreibung	Abstreuen oder maschinelles Auftragen von Kunststoff-Chips, nass in nass in die zuvor beschriebene Beschichtung.
Produkte	bito Colorchips CP 419
Farbton	_____

Beschreibung	1-komponentige, transparente Deckversiegelung glänzend, beimischen ca. 3 - 5 % Ballotini-Glaskugeln.
Produkte	bito Balkon- Finish FI 417 bito Slideglas GL 426

4. 416 / 2K-PU-Dickschicht

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, benzylalkoholfrei, unpigmentiert.
Produkte	bito POX Grundierung GD 413
Beschreibung	Abstreuen der frischen Grundbeschichtung mit Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,3 mm.
Produkte	bito Quarzsand QS 422
Beschreibung	Schlussbeschichtung mit einem 2K Polyurethan, pigmentiert, UV-beständig, elastisch,dickschichtig.
Produkte	bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
Farbton	_____

5. 416 / 2K-PU Dickschicht mit Chips, 417

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert.
Produkte	bito POX Ggrundierung GD 413
Beschreibung	Abstreuen der frischen Grundbeschichtung mit Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,3 mm.
Produkte	bito Quarzsand QS 422
Beschreibung	Schlussbeschichtung mit einem 2K-Polyurethan, elastisch, pigmentiert, UV-beständig, dickschichtig.
Produkte	bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
Farbton	_____
Beschreibung	Abstreuen oder maschinelles Auftragen von Kunststoff-Chips in zuvor beschriebene frische Beschichtung.
Produkte	bito Colorchips CP 419
Farbton	_____
Beschreibung	1-komponentige, transparente Deckversiegelung glänzend.
Farbton	bito Balkon-Finish glänzend FI 417

6. 416 / 2K-PU Dickbeschichtung, mit Colorchips, antirutsch

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Beschichtung auf vorbereitetem Untergrund mit folgendem Aufbau: Grundbeschichtung mit 2K-Epoxidharz, lösemittelfrei, unpigmentiert.
Produkte	bito POX Grundierung GD 413
Beschreibung	Abstreuen der frischen Grundbeschichtung mit Quarzsand der Körnung 0,1 - 0,3 mm.
Produkte	bito Quarzsand QS 422
Beschreibung	Schlussbeschichtung mit einem 2K-Polyurethan, elastisch, pigmentiert, UV-beständig, dickschichtig.
Produkte	bito Balkon-Dickschicht 2K PU 416
Farbton	_____
Beschreibung	Abstreuen oder maschinelles Auftragen von Kunststoff-Chips in zuvor beschriebene frische Beschichtung.
Produkte	bito Colorchips CP 419
Beschreibung	1-komponentige, transparente Deckversiegelung glänzend, beimischen ca. 3 - 5 % Ballotini-Glaskugeln.
Produkte	bito Balkon-Finish FI 417 bito Slideglas GL 426