

Fassadenbeschichtung

1. Fassadenflächen mit algizidem Mittel
2. Fassadenflächen grundieren LH Grund
3. Fassadenflächen grundieren LF
4. Fassadenflächen streichen Fassadenfarbe
5. Fassadenflächen streichen Silikonharz-Fassadenfarbe
6. Fassadenflächen streichen hoch wasserabweisende Fassadenfarbe
7. Fassadenflächen streichen Silikonharz- / Reinacrylat-Fassadenfarbe
8. Fassadenflächen streichen Dispersionssilikat-Fassadenfarbe
9. Fassadenflächen streichen Sol Silikat-Fassadenfarbe

1. Fassadenflächen mit algizidem Mittel

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen mit einem Wasserdruckstrahlgerät reinigen und trocknen lassen. Gesamte Flächen mit einem algizidem Mittel 1 - 2 malig behandeln, so dass die flächigen Veralgungen neutralisiert werden.
Produkte	Diessner Toxol

2. Fassadenflächen grundieren LH Grund

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen den Untergrund reinigen und zweimal nass in nass mit einem lösungsmittelhaltigem Tiefgrund grundieren.
Produkte	bito Grund LH BG 104

3. Fassadenflächen grundieren LF

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen den Untergrund reinigen und zweimal nass in nass mit einem lösungsmittelfreien Tiefgrund grundieren.
Produkte	bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305

4. Fassadenflächen streichen Fassadenfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen, grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit Wasser verdünnt, mit einer Fassadenfarbe. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit Wasser verdünnt, mit einer Fassadenfarbe.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Tiefgrund LF TG 107 bito Grundierkonzentrat GR 105 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305 bito Fassadenfarbe BF 320

5. Fassadenflächen streichen Silikonharz-Fassadenfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen, den Altanstrich vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen, grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit Wasser verdünnt, mit einer Silikonharz-Fassadenfarbe algizid eingestellt. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit Wasser verdünnt, mit einer Silikonharz-Fassadenfarbe algizid eingestellt.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305 bito Silikonharz-Fassadenfarbe SH 322

6. Fassadenflächen streichen hoch wasserabweisende Fassadenfarbe

Beschreibung	Fassadenflächen, den Altanstrich vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen, grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit Wasser verdünnt, mit einer hoch wasserabweisenden Fassadenfarbe algizid eingestellt. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit Wasser verdünnt, mit einer hoch wasserabweisenden Fassadenfarbe algizid eingestellt.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305 bito Nanotec® Fassadenfarbe NF 304

7. Fassadenflächen streichen Silikonharz- / Reinacrylat-Fassadenfarbe

Beschreibung	Fassadenflächen, den Altanstrich vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen, grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit Wasser verdünnt, mit einer Silikonharz- / Reinacrylat-Fassadenfarbe algizid eingestellt. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit Wasser verdünnt, mit einer Silikonharz- / Reinacrylat-Fassadenfarbe algizid eingestellt.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Nanotec® Hydrogrund NH 305 bito Hybrisil BH 365

8. Fassadenflächen streichen Dispersionssilikat-Fassadenfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen, den Altanstrich vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen. Nicht saugende und nicht mineralische Flächen mit einem Streich- und Haftgrund als Haftbrücke vorbeschichten. Stark saugende Putzflächen zweimal nass in nass mit einem Fixativ grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit einem Fixativ verdünnt, mit einer Silikat-Fassadenfarbe. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit einem Fixativ verdünnt, mit einer Silikat-Fassadenfarbe.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Fixativ FX 359 bito Streich- und Haftgrund SG 325 bito Silikat-Fassadenfarbe SF 360

9. Fassadenflächen streichen Sol Silikat-Fassadenfarbe

Einheit	1 m ²
Beschreibung	Fassadenflächen, den Altanstrich vorarbeiten, kleine Risse und Löcher schließen. Nicht saugende Flächen mit einem Streich- und Haftgrund als Haftbrücke vorbeschichten. Stark saugende Putzflächen zweimal nass in nass mit Sol Silikat-Fixativ grundieren. Erster Anstrich, maximal 10 % mit Sol Silikat-Fixativ verdünnt, mit einer Sol Silikat-Fassadenfarbe. Zweiter Anstrich, maximal 5 % mit Sol Silikat-Fixativ verdünnt, mit einer Sol Silikat-Fassadenfarbe.
Farbton	_____
Produkte	bito Hausspachtel HB 3 bito Uni-Sol Fixativ UF 379 bito Streich- und Haftgrund SG 325 bito Uni-Sol Fassade EK 78