



bito Maschinenkleister BTG 50

schnelllöslicher, kunstharzverstärkter Methylcellulosekleister für Tapeziergeräte sowie für den Bürstenauftrag

1. Produktvorteile

- ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten
- nach 10-15 Min. gebrauchsfertig

2. Einsatzbereiche

bito Maschinenkleister BTG 50 eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rauhfasertapeten, schwere Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen.

3. Technische Daten

Rohstoffbasis	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht	ca. 0,5 g/cm ³
ph-Wert	7-8
Löslichkeit	nach 10-15 Min. gebrauchsfertig
Verbrauch	ca. 200 ml/m ²
Lagerung	Kühl und trocken lagern.
Ansatzverhältnis	

Verwendungszweck	Ansatz	Wassermenge 500 g-Paket	500 g-Paket reicht für
bei Tapeziergeräten	1 : 35	17,5 l	ca. 85 m ²
bei Bürstenauftrag			
Vorkleistern	1 : 70	35 l	ca. 160 m ²
leichte Tapeten, Papiertapeten	1 : 35	17,5 l	ca. 85 m ²
mittlere Tapeten	1 : 32	16 l	ca. 80 m ²
schwere Tapeten, Textiltapeten, Prägetapeten, Vinyltapeten	1 : 30	15 l	ca. 75 m ²
Rauhfaser	1 : 32	16 l	ca. 80 m ²

Gebindegröße	500 g
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter 5°C Objekt- und Raumtemperatur.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit Tiefengrund lf vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit Fleckendecker isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei Abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit Tapeten-Wechselgrund zu grundieren.

5. Verarbeitung

bito Maschinenkleister BTG 50 unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach 10-15 Min. nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750 g-Dose Wandbelags- und Bordürenkleber pro 200 g-Päckchen bito Maschinenkleister BTG 50.

6. Besondere Hinweise

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung 030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127