



bito Putzabschluss für Dachbelüftungen EP 512

Abschlussprofil zur Montage auf der Dämmung

1. Produktvorteile

- leicht und schnell zu verarbeiten
- Gewährleistung des erforderlichen Belüftungsquerschnittes

2. Einsatzbereiche

bito Putzabschluss für Dachbelüftungen EP 512 ist eine Komponente des bito Energy-Protect-Systems. Zum optimalen Anschluss des WDVS im Bereich der Traufe, an Dachschalung oder Dachkasten.

3. Technische Daten

Materialbasis	Aluminium, blank
Länge	250 cm
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, vor Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5°C und über + 30°C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.

4. Untergrundvorbereitung

keine

5. Verarbeitung

Die Verlegung des bito Putzabschluss für Dachbelüftungen EP 512 erfolgt nach Erhärtung der Dämmplattenverklebung auf trockenen, sauberen und versatzfreien Dämmplatten vor der Flächenarmierung. Armierungsmörtel auf den betreffenden Bereich vorlegen und den gelochten Schenkel des bito Putzabschluss für Dachbelüftungen EP 512 eindrücken, überschüssige Armierungsmasse plan abziehen. Flächenarmierung erfolgt nach Erhärtung der angesetzten Profile, dabei wird die Armierungsschicht bis an den Belüftungssteg herangeführt.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127