

TECHNISCHE INFORMATION

bitotex Lifestyle - BALANCE

NACH EN 1307

Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 32 medium contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.580 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	2.325 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	10 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	12 mm
Noppenzahl	ISO 1763	236,400 tufts/m ²
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 32 medium contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.580 g/m ²
Gesamtgewicht	ISO 8543	2.325 g/m ²
Polschichtdicke	ISO 1766	10 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	12 mm
Noppenzahl	ISO 1763	236,400 tufts/m ²
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,12 m ² K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

FARBEN

522 chalk	553 Gold	581 Emperor
523 Moonstone	561 Atlantic	583 Coffee
525 Sweet	566 Friendship	599 Raven
533 Cosy	574 Pesto	
544 Willow	579 Elephant	

PRODIS RATING AND INFORMATION



KONTAKT

bito Aktiengesellschaft
 Bielefelder Straße 6
 10709 Berlin
 030. 477 998 0
 info@bito-ag.de
 www.bitto-ag.de



Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.