

## TECHNISCHE INFORMATION

## bitotex Lifestyle - LAGO

### NACH EN 1307

Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.570 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	ISO 8543	2.355 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke	ISO 1766	8 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	10 mm
Noppenzahl	ISO 1763	220,640 tufts/m <sup>2</sup>
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

Konstruktion	ISO 2424	1/10"cut pile
Polmaterial	ISO 2424	PA 6 SDN
Beschichtung	ISO 2424	Actionbac®
Zusatzeignung	EN 1307	23 / 33 heavy contract use
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	1.570 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht	ISO 8543	2.355 g/m <sup>2</sup>
Polschichtdicke	ISO 1766	8 mm
Gesamtdicke	ISO 1765	10 mm
Noppenzahl	ISO 1763	220,640 tufts/m <sup>2</sup>
Breite	CEN/TS 14159	ca. 4 m
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,13 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	ISO 13501-1	Cfl-S1
Trittschallverbesserungsmaß	ISO 140-8/717-2	25 dB

### FARBEN

522 Quinoa	544 Emerald	589 Ash
524 Loam	553 Honey	599 Ebony
531 River	559 Tidy	
533 Taupe	569 Cinder	
539 Pumice	581 Cool	

### PRODIS RATING AND INFORMATION



### KONTAKT

bito Aktiengesellschaft  
 Bielefelder Straße 6  
 10709 Berlin  
 030. 477 998 0  
 info@bito-ag.de  
 www.bitto-ag.de



Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.