



# bito Objekt-Montageklebstoff OM 40

anwendungsfertiger, haftstarker 1K-Montagekleber

## 1. Produktvorteile

- lösemittel- und silikonfrei
- mit wässrigen Systemen überstreichbar
- geruchsneutral
- hohe Anfangshaftung
- ersetzt Nägel und Schrauben
- leichte Verarbeitung

## 2. Einsatzbereiche

Ideal geeignet zur Hartverklebung von Wandverkleidungen, Paneelen, Styroporleisten, Sockelleisten aus Holz und PVC, Dämm-, Deko- und Akustikplatten, Kabelkanälen auf Faserzement, Porenbeton, Spanplatten, MDF-Platten, PU-Hartschaum, etc. Zur Montage von Fensterbänken, sowie Zierteilen aus PU-Hartschaum oder Polystyrol. Zur Reparatureinklebung von Keramikfliesen.

## 3. Technische Daten

<b>Material</b>	1K-Acrylatdispersion
<b>Farbe</b>	weißlich
<b>Trocknung</b>	Hautbildung nach ca. 15 Min. (bei 20°C und 65% r.L.) nach ca. 24- 48 Std. belastbar
<b>Anfangshaftung</b>	ca. 50 kg/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+5°C - +35°C
<b>Lagerung</b>	12 Monate im ungeöffneten Liefergebilde kühl und trocken. Vor Frost schützen. Geöffnete Gebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.
<b>Lieferform</b>	310 ml Kartusche (20 Kartuschen / Karton)
<b>Reinigung</b>	vor der Aushärtung mit Wasser, danach nur mechanisch

## 4. Untergrundvorbereitung

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE, Silikone und Bitumen). Mindestens ein Untergrund sollte saugend sein. Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Wir empfehlen grundsätzlich, im Vorfeld einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

## 5. Verarbeitung

Mittels Kartuschenpistole den Kleber auf das zu verklebende Objekt als Strang oder in Punkten (mind. alle 15 cm) aufbringen. Bei Paneelverklebung die Punkte im Eck- und Randbereich platzieren. Sofort zusammenfügen und kräftig andrücken oder z. B. mit einem Gummihammer festklopfen (ohne Beschädigungen herbeizuführen). Die Presskraft beim Verkleben ist bestimmend, nicht die Dauer des Zusammenpressens. Eventuelle Korrekturen sind vor dem Festpressen durchzuführen!

## 6. Besondere Hinweise

Die üblichen Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften sind einzuhalten.

### Umweltklausel

Erfüllt DGNB Kriterium ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt Kriterienmatrix Zeile 12 und Zeile 13: Qualitätsstufe 4 (hoch) Chlorparaffine < 0,1%, Lösemittel < 1% und KWS-Weichmacher < 0,1%

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

### Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127