



# bito Wasserlack PL 782

für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten, seidenmatt

## 1. Produktvorteile

- solide Festigkeitseigenschaft
- angenehmes Oberflächenbild

## 2. Einsatzbereiche

Für die zuverlässige Versiegelung gängiger Parkettarten.

## 3. Technische Daten

<b>Materialbasis</b>	PUR-Acrylat-Dispersion
<b>Trockenzeit</b>	
Rollenauftrag	ca. 2-4 Std.
Spachtelauftrag	ca. 20 Min.
<b>Verbrauch</b>	
Rollenauftrag	ca. 125 ml/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang
Spachtelauftrag	ca. 30 ml/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang
<b>Werkzeugreinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	15-25 °C, 40-65% rel. Luftfeuchte
<b>Lagerung</b>	Frostfrei, originalverpackt 12 Monate lagerfähig, Anbruch dicht verschließen, alsbald aufbrauchen.
<b>Pflegehinweis</b>	Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Verwenden sie geeignete Reinigungs- und Pflegemittel.
<b>spezifisches Gewicht</b>	1,031 g/m <sup>3</sup>
<b>Giscode</b>	W2+
<b>Gebindegröße</b>	10 Liter
<b>EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/ Typ WB)</b>	140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140g/l VOC.

**Kennzeichnung nach GHS**

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## 4. Untergrundvorbereitung

Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silikon u. a. haftungsmindernden Schichten sein. Fugen bis 2 mm mit Eurocol 870 Eurofiller Wood, gemischt mit Schleifstaub, verspachteln.

## 5. Verarbeitung

Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln, um die Mattierung gleichmäßig im Lack zu verteilen. Auftrag mittels rostfreiem Doppelflächenspachtel oder bitool Aqua-Walze AQ 680 mit einer Florhöhe von ca. 8 mm. Je nach Parkett-/Holzart kann der bito Wasserlack PL 782 sowohl im Vollaufbau als auch auf Eurocol 883 Europrime Perfect verarbeitet werden. Beim Vollaufbau kann der Lack gespachtelt oder gerollt werden, wobei darauf zu achten ist, dass Buche sowie empfindliche Hölzer nicht gespachtelt werden dürfen. Auf Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster, Schwingböden, Parkett auf Heizstrichen oder nervösen Hölzern im Verband, bei denen die Gefahr der Seitenverleimung besteht, muss mit Eurocol 883 Europrime Perfect grundiert werden.

## 6. Besondere Hinweise

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Gehärtetes Produkt = Hausmüll. Nicht ausgehärtetes = kommunale Sammelstelle / Sonderabfallentsorger.

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Technische Beratung, alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127