

bito Strong Nadelvlies Pixel 916 LV

Art der Herstellung	Nadelvlies							ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert							
Oberflächenstruktur	Grobfaserig							ISO 2424
Breite	200 cm							
Rücken	LV							ISO 2424
Nutzschicht	100% doric® PA							
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	750 gr/m²							
Flächengewicht	1340 gr/m²							+/- 15% ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	660 gr/m²							+/- 15% EN 984
Gesamthöhe	6,5 mm							+15% / -10% ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung							EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1							EN 1307
Stuhlrulleignung	Ja, permanente Nutzung							EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung							EN 1307
Elektrostatische Aufladung	< 2kV							ISO 6356
Durchgangswiderstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω							ISO 10965
Trittschallminderung ΔLW	20 dB							ISO 10140
Schallabsorption	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	ISO 354
	αS	0,05	0,05	0,10	0,20	0,45	0,65	
Schallabsorptionsgrad αW	0,20							ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,11 m².K/W							ISO 8302
Brandverhalten	Cfl,s1 (vollflächige Verklebung)							EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	CF48A329							www.pro-dis.info
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-2							

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-30

bito Aktiengesellschaft
Bielefelder Straße 6
10709 Berlin
030. 477 998 0
info@bito-ag.de
www.bito-ag.de