



bito Tac WA Klebeband TA 171

wiederaufnahmefähiges Klebeband mit hoher Klebkraft

1. Produktvorteile

- hohe Anfangs und Dauerklebkraft
- lösemittelfrei
- geeignet für PVC-/CV-Böden
- wiederaufnahmefähig

2. Einsatzbereiche

bito Tac WA Klebeband TA 171 eignet sich für folgende Beläge:

- textile Beläge mit Textil- und Vliesrücken, Glatt-, Präge- und Waffelschaumrücken
- PVC-/CV-Beläge

außerdem eignet sich bito Tac WA Klebeband TA 171 als universell einsetzbares Teppich- und CV-Verlegeband auf Untergründen wie z. B.:

- Estrich
- Holz
- Linoleum
- Keramik, Kunststein
- PVC-/CV-Beläge

3. Technische Daten

Träger	Zellwollgewebe
Trennlage	Silikonpapier
Klebstofftyp	Polyacrylat
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch
Klebkraft	14 N / 25 mm
Scherfestigkeit	sehr hoch
Temperaturbereich	-40 °C bis +140 °C

Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5°C
Bandbreite	50 mm
Rollenlänge	25 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farbe	transparent
Lagerung	trocken bei +5°C bis +25°C, UV-geschützt
Verpackungseinheiten	
Rollenlänge	25 m
Bandbreite	50 mm
Rollen pro Karton	20

4. Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen der ATV DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten entsprechen. Sie müssen insbesondere sauber, rissfrei, fest, trocken und trennmittelfrei sein. Alte Nutzböden wie z. B. PVC, Linoleum gründlich mit bito Grundreiniger BR 240 reinigen. Mineralische Untergründe und Holzwerkstoffplatten mit bito Universal-Dispersions-Vorstrich R 77 vorstreichen. Unebenheiten sowie alte Klebstoffreste mit geeigneten bito Vorstrichen und Spachtelmassen überarbeiten. Vorstriche und Spachtelmassen grundsätzlich vollständig trocknen lassen.

5. Verarbeitung

Die offene Klebebandseite (2. Strich) mit dem schwächer klebenden Haftkleber muß auf den Fußboden geklebt werden. Beim Einsatz als Teppich-/CV-Verlegeband zur Fixierung von Teilflächen wie folgt vorgehen: bito Tac WA Klebeband TA 171 in regelmäßigen Abständen faltenfrei auf den Boden aufkleben. Silikonpapier entfernen und den Bodenbelag spannungsfrei, ohne Wellen-, Beulen- und Blasenbildung, einlegen.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127