



# bito Tac gold TA 706

reifestes, UV-beständiges Premium-Präzisionsband

## 1. Produktvorteile

- für sensible UV-Bereiche geeignet
- für Glas, Aluminium und empfindliche Untergründe
- kein Hinterlaufen von Farben und Lacken
- für Kurvenverklebung und als Lasurband
- für innen und außen geeignet

## 2. Einsatzbereiche

Überall dort, wo schwierige Untergründe oder kurvenreiche Formen abgeklebt werden müssen. Zusätzlich ist bito Tac gold TA 706 mit einem sehr hohen UV-Schutz ausgestattet.

## 3. Technische Daten

<b>Trägermaterial</b>	imprägniertes, flachgekrepptes Reispapier
<b>Klebstofftyp</b>	UV-beständiger Acrykleber
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	ca. 1,4 N/cm +/- 10%
<b>Reidehnung</b>	7% +/- 10%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	100° C kurzfristig
<b>Gesamtdicke</b>	ca. 90 µ
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	trocken bei +5°C bis +25°C
<b>UV-Beständigkeit</b>	3 Monate
<b>Bandbreiten</b>	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm
<b>Rollenlänge</b>	50 m
<b>Farbe</b>	goldgelb
<b>Lagerung</b>	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur

**Verpackungseinheiten**Rollen pro Karton  
Kartons pro Palette96 (19 mm), 72 (25 mm), 60 (30 mm), 48 (38 mm), 36 (50 mm)  
27

## 4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

## 5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken.

## 6. Besondere Hinweise

keine

## 7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

**Technische Beratung**

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127