



bito Tac Maskenband innen TA 709

zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten und leicht rauen Untergründen, innen und außen

1. Produktvorteile

- 90 Tage UV-stabil
- vielseitig einsetzbar - auch auf Zink, Aluminium und Spiegelglas
- verschiedene Folienbreiten
- spezieller Kleber, bis zu 3 Monaten rückstandsfrei entfernenbar

2. Einsatzbereiche

An allen Objekten wo eine scharfe, abgeklebte flache Kante benötigt wird und ein angrenzendes Bauteil mit Folie zu schützen ist, auf fast allen Untergründen. Auch auf sensiblen Flächen wie Zink, Aluminium und Spiegelglas.

3. Technische Daten

Trägermaterial	imprägniertes Papier
Folie	HDPE Abdeckfolie
Klebstofftyp	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	ca. 4,2 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	max. 150° C kurzfristig
Gesamtdicke	ca. 9µ
Folienstärke	10µ
Verarbeitungstemperatur	trocken bei +5°C bis +25°C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Bandbreiten	550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm und 2.700 mm
Rollenlängen	33 m (550 mm, 1.100 mm, 1.400 mm) und 20 m (2.700 mm)
Farbe	gelb und farblos

Lagerung	unverarbeitet, 12 Monate im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur
Verpackungseinheiten	
Rollen pro Karton	30 (550 mm), 20 (1.100 mm), 20 (1.400 mm), 24 (2.700 mm)
Kartons pro Palette	30 (550 mm), 30 (1.100 mm), 30 (1.400 mm), 12 (2.700 mm)

4. Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, staubfrei und frei von trennenden Substanzen sein.

5. Verarbeitung

Direkt nach dem Abziehen gleichmäßig am Objekt andrücken. Folie vorsichtig aufklappen.

6. Besondere Hinweise

keine

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung 030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127