



bito Zell-Leim ZL 22

Tapezierkleber für leichte bis mittlere Tapeten und Raufaser

1. Produktvorteile

- gute Korrigierbarkeit der Tapete an der Wand
- 20 Min. Quellzeit
- hohe Klebkraft
- maschinengängig
- geruchsneutral

2. Einsatzbereiche

Für leichte bis mittlere Tapeten und Raufaser geeignet.

3. Technische Daten

Gebindegröße	10 kg
Ansatzverhältnis und Ergiebigkeit für 200 g	
Grundieren / Vorkleistern	6 l Wasser = 60 m ²
Normale Papiertapeten	4 l Wasser = 4 Rollen à 5 m ²
Raufasertapete	3 l Wasser = 1 Rolle à 17,76 m ²
Lagerung	Bei trockener Lagerung in original geschlossener Verpackung unbegrenzt haltbar.

4. Untergrundvorbereitung

Die zu tapezierenden Untergründe müssen sauber, fest, saugfähig und trocken sein. Alte und lose Anstriche (Leimfarben) sowie Tapeten sind restlos zu entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit bito Mur Wandfüller & Glätter MU 10 zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir zusätzlich zur Spachtelung den Einsatz einer Glasfaserbinde. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit bito Grund LH BG 104 vorbehandeln. Neue und alte Putze sind vollflächig vorzukleistern. Zur Vorbehandlung von Gipskartonplatten wird bito Tiefgrund LF TG 107 empfohlen.

5. Verarbeitung

bito Zell-Leim ZL 22 in kaltes Wasser (Menge entsprechend dem angegebenen Ansatzverhältnis) einrühren und ca. 20 Min. quellen lassen. Danach ist die Kleisterlösung nochmals gut durchzurühren. bito Zell-Leim ZL 22 mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Rückseite der zugeschnittenen Tapetenbahnen gleichmäßig und ausreichend auftragen, diese zusammenlegen, jedoch nicht knicken und entsprechend den Angaben des Tapetenherstellers weichen lassen. Die spezifischen Angaben des Tapetenherstellers sind zu beachten. Für das Tapezieren in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Küche und Bad) ist zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und Endklebkraft des Kleisters der Zusatz von 20 % bito Coll Gewebekleber GK 202 auf die angerührte Leimlösung notwendig. Dies empfehlen wir ebenfalls bei der Verklebung von Raufaser. bito Zell-Leim ZL 22 ist mit allen Kleistergeräten optimal verarbeitbar.

Reinigung der Werkzeuge

Die Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

6. Besondere Hinweise

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

7. Bitte beachten

Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Den Einsatz dieser Produkte im Vorfeld mit dem Auftraggeber abklären.

Mit Veröffentlichung dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Technische Beratung

030. 477 998 130 oder 030. 860 05 127